



IRONVIV

1DG4.SL119

SMALTO MICACEO AD EFFETTO ANTICHIIZZANTE

GENERALITA' D'IMPIEGO Smalto micaceo monocomponente a rapida essiccazione.
Trova impiego nella verniciatura di ringhiere, materiale da giardino ed in generale di qualsiasi supporto ferroso e lamiera zincata.
Il prodotto è ideale dove è richiesta un'alta passivazione.

caratteristiche chimico - fisiche

NATURA DEL LEGANTE Resina alchidica con modifica fenolica.

NATURA DEI PIGMENTI Pigmenti inorganici od organici in funzione della tinta, extender inerti, ossido di ferro.

COLORE Vedere cartella IronViv, eventuali altre tinte a campione.

ODORE Caratteristico del solvente – solventi aromatici

PESO SPECIFICO $1,43 \pm 0,1$ Kg/lit

VISCOSITA' R4 1300 cP a T. 20°C

CONTENUTO IN SOLIDI $70 \pm 1\%$ (in peso)

dati tecnici

RIVERNICIATURA IronViv può essere riverniciato con sé stesso bagnato su bagnato, dopo 2-3 ore con pitture monocomponenti a base di solventi poco aggressivi.

Va tenuto presente che, trattandosi di una pittura che asciuga per ossidazione, l'essiccazione in profondità può venire compromessa dall'applicazione di strati troppo elevati.

RESISTENZA Resistente al contatto occasionale con olii, grassi e benzine.

applicazione

CONDIZIONI AMBIENTALI Il prodotto risente dell'influenza della temperatura principalmente per ciò che riguarda l'evaporazione dei solventi. Si consiglia comunque di evitare l'applicazione su superfici umide o suscettibili di formare condensa, per questo la temperatura del substrato deve essere superiore al punto di rugiada di almeno 3°C.



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI il supporto ferroso da verniciare, deve essere carteggiato e sgrassato accuratamente, eliminando completamente scaglie di laminazione e vecchie pitture in fase di distacco o non idonee alla sovraverniciatura con questo prodotto. Lamiera zincata: consigliato pre-trattamento con nostro promotore di adesione **TH4.7052** diluente reattivo.

DILUIZIONE

Pennello, rullo: dil. 10% con diluente sintetico

RESA (50 µm secchi)

Spruzzo: dil. 15-20% con ns. diluente nitro antinebbia

teorica: 6,5 m²/Kg

pratica: 4 m²/Kg

INDURIMENTO

Fuori polvere: 15-20'

Fuori tatto: 50'

In profondità: 12 h

Essiccazione completa: 7 gg

Altre informazioni

STOCCAGGIO

In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi e le superfici possono essere agevolmente pulite con ns. diluente nitro antinebbia, ACETONE o MEK.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica