



1IG4

UNDERBODY 92

GENERALITA' D'IMPIEGO Rivestimento protettivo plastico a rapida essiccazione riverniciabile per fasce laterali e sottoscocca. Offre buona resistenza all'attacco degli agenti salini, pietrisco e fango.

caratteristiche chimico - fisiche

NATURA DEL LEGANTE	resine gliceroftaliche
NATURA DEI PIGMENTI	pigmenti inorganici e organici + extenders
ASPETTO DEL FILM	satinato
COLORE	nero, bianco o grigio chiaro
PESO SPECIFICO	1,1 Kg/lit
VISCOSITA'	prodotto tixotropico
CONTENUTO IN SOLIDI	in peso 48 ± 2 %

applicazione

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI UNDERBODY 92 viene applicato su idoneo primer anticorrosivo. Le superfici devono in ogni caso presentarsi asciutte, pulite e prive di grassi o untuosità.

MODALITA' APPLICATIVE il prodotto può essere applicato con apparecchiatura a spruzzo convenzionale con apposita pistola per antirombo

SPESSORE CONSIGLIATO 0,5÷1 mm

CONSUMO TEORICO 500 g/m² (per lo spessore consigliato)

TEMPI DI ESSICCAZIONE Fuori polvere: 10-15'

(a 20°C e con u.r. dell'80%) Fuori tatto: 1 h
in profondità: 10-12 h

Altre informazioni

STOCCAGGIO In luogo fresco e asciutto, al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari e nella latta ben sigillata, UNDERBODY risulta stabile almeno 12 mesi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Gli attrezzi e le superfici possono essere agevolmente pulite dal prodotto non polimerizzato con ns. diluente nitro antinebbia.

)

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica
