Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA
3LG3.PU610/630/660
HOLZ FINITURA PU TRASPARENTE

Data creazione 21/01/16
Rev.0

INFORMAZIONI GENERALI		
Vernice di finitura bicomponente poliuretanica per legno a elevate caratteristiche estetiche e di resistenza, per uso interno ed esterno, disponibile nella versione opaca, semi-opaca e semi-lucida (rispettivamente PU610, PU630, PU660).		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1 ± 0,1 Kg/L	
VISCOSITÁ	R3 250 cP a 20°C	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	53 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
OPACITÁ	10 Gloss	Glossmetro 60°
CATALISI	50% con HDR3.CT160 (in peso/volume)	
NATURA DEL LEGANTE	Resina poliuretanica	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Dil. 5-10% con DILUENTE POLIURATANICO
SPRUZZO	Diluizione 10-15 % DILUENTE POLIURETANICO Pressione ugello: 3 bar Diametro ugello: 1.7 mm
Al fine di ottenere un miglior risultato uno spessore di 40/50 µm secchi	
INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	5 min
FUORI TATTO	10 min
ESSICCAZIONE COMPLETA	24 ore
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato. Uno spessore elevato può compromettere l'essiccazione in profondità. Anche la temperatura può influire sensibilmente sulla temperatura in particolar modo sull' evaporazione dei solventi. La temperatura del substrato deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.	

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
E' consigliabile applicare HOLZ FINITURA dopo accurata pulizia e carteggiatura del supporto legnoso.
CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperature particolarmente rigide o condizioni atmosferiche non favorevoli (elevata umidità, temperatura inferiore a 5°C ecc.), possono variare anche sensibilmente i valori di essiccazione riportati sopra.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi. Il suo catalizzatore, nelle stesso condizioni, risulta stabile 6 mesi.

Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA
3LG3.PU610/630/660
HOLZ FINITURA PU TRASPARENTE

Data creazione 21/01/16
Rev.0

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.