



SCHEMA TECNICA

EST4.00003

VERNICE AD EFFETTO SOFT TOUCH

Data creazione 23/10/18

Data modifica 11/03/19

Rev. 1

CARATTERISTICHE GENERALI		
Prodotto verniciante costituito da resine poliesteri sature ossidrilate miscelate con indurenti isocianici.		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1 ± 0,1 Kg/lt	
VISCOSITÀ	Leggermente tixotropico	
CONTENUTO IN SOLIDI	50 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
RESA: (50 µm secchi)	8 m ² /Kg	Dato non disponibile
COLORI DISPONIBILI	Trasparente	
RAPPORTO DI CATALISI	30% in peso con EHRS.001	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
SPRUZZO	5-10% con TH2.001; Pressione ugello: 3-4 bar Diametro ugello: 1.0
Applicare due/tre mani incrociate. Per accentuare l'intensità dell'effetto, procedere con altre mani di prodotto rispettando i tempi di attesa tra una mano e la successiva (2/3 min).	
INDURIMENTO	
Dopo appassimento di 15 min. condurre l'essiccazione in forno per 2 ore a 50-60°C. L'essiccazione può avvenire anche evitando la cottura ma i tempi di indurimento si allungano di molto (14-15 ore).	

RIVENICIATURA
Il prodotto non è idoneo alla sovraverniciatura una volta applicato.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il prodotto può essere applicato su metallo, legno e plastica dopo trattamento con opportuni fondi aggrappanti.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 6 mesi.
Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.

Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA

EST4.00003

VERNICE AD EFFETTO SOFT TOUCH

Azienda certificata



Data creazione 23/10/18

Data modifica 11/03/19

Rev. 1