



SCHEMA TECNICA

4LG4.NC890

HOLZ FINITURA LUCIDA NC890

Data creazione 05/03/2020
Rev. 0

INFORMAZIONI GENERALI		
Vernice di finitura trasparente monocomponente a base nitro-sintetica per legno a elevate caratteristiche estetiche e di resistenza, ad uso interno, disponibile nella versione lucida.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1.00 ± 0,1 Kg/L	
VISCOSITÀ	R3 400 cP a 20°C	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	30 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
RESA: (50 µm secchi)	5 m²/Kg	Calcolo teorico
OPACITÀ	90-95 Gloss	Glossmetro 60°
TINTE DISPONIBILI	Trasparente	
CATALISI	Questo prodotto non necessita di catalisi	
NATURA DEL LEGANTE	Miscela nitro-alchidica	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Dil. 5-10% con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
SPRUZZO	Dil. 10-20% DILUENTE NITRO ANTINEBBIA. Pressione ugello: 3 bar Diametro ugello: 1.7 mm
SPESSORE CONSIGLIATO	40-50 micorn
INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	5 min
FUORI TATTO	10 min
IN PROFONDITÀ	24 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	7 giorni
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato. Uno spessore elevato può compromettere l'essiccazione in profondità. Anche la temperatura può influire sensibilmente sull'essiccazione in particolar modo sull'evaporazione dei solventi. La temperatura del substrato deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.	

RIVERNICIATURA
Il prodotto non è idoneo alla sovraverniciatura una volta applicato.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Le superfici devono essere sgrassate accuratamente e prive di impurità
CONDIZIONI AMBIENTALI
La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.



SCHEDA TECNICA

4LG4.NC890

HOLZ FINITURA LUCIDA NC890

Data creazione 05/03/2020

Rev. 0

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.