



SCHEMA TECNICA
9AG1W
IDROFINISH SMALTO

Data creazione 19/11/19
Rev. 1

CARATTERISTICHE GENERALI		
<p>Smalto acrilico pregiato in base acqua essicante ad aria con prestazioni paragonabili ai tradizionali prodotti a solvente monocomponenti. Il prodotto può essere utilizzato su murature, legno, lamiere zincate e ferro (quest'ultimo se trattato con fondo anticorrosivo)</p>		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1,2 ± 0,1 Kg/lt	Variabile in base alla tinta
VISCOSITÀ	R3 1500 cP a 20°C	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	42 ± 1% (in peso)	Variabile in base alla tinta
RESA: (50 µm secchi)	7-8 m ² /Kg	Calcolo teorico
COLORI DISPONIBILI	Tutte le tinte disponibili	
NATURA DEL PRODOTTO	Resina acrilica modificata	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
<i>RESISTENZE</i>	
AGENTI ATMOSFERICI	Buona
ABRASIONE	Ottima
<i>MODALITÀ DI APPLICAZIONE</i>	
PENNELLO, RULLO	Dil. 5% con acqua demineralizzata
SPRUZZO	Diluizione 5/10% con acqua demineralizz. Pressione ugello: 2.5 - 3 atm Diametro ugello: 1.2 mm
<i>INDURIMENTO</i>	
FUORI POLVERE	30 minuti
FUORI TATTO	1 ora
IN PROFONDITÀ	24 ore
ESSICCAZIONE A FORNO	Fuori tatto in 30 minuti alla temperatura di 60/70°C.
<p>I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato. Uno spessore elevato può compromettere l'essiccazione in profondità. Anche la temperatura può influire sensibilmente sulla temperatura in particolar modo sull' evaporazione dei solventi.</p>	

RIVENICIATURA
Dopo 10-15 minuti con se stesso, dopo 30 minuti con diversa finitura in base acqua.

Vivcolor s.r.l.



SCHEMA TECNICA
9AG1W
IDROFINISH SMALTO

Data creazione 19/11/19
Rev. 1

CONDIZIONI AMBIENTALI
La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con acqua demineralizzata. In caso di asciugatura completa, utilizzare diluente nitro.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto con temperature tra i 5°C e i 35°C, in latta ben sigillata e lontano da fonti di calore, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi. TEME IL GELO.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.