



CARATTERISTICHE GENERALI		
<p>Impregnante protettivo per legno all'acqua, IDROPRINT è caratterizzato da elevate proprietà di bagnabilità del legno del quale ne valorizza l'aspetto esaltando le naturali venature senza provocare fenomeni di chiazze, offrendo una protezione prolungata del legno.</p>		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1,05 ± 0,05 Kg/lit	
VISCOSITÀ	R2 200cP a T. 20°C	Dato riferito al idroprint trasparente
CONTENUTO IN SOLIDI	23 ± 2% (in peso)	Calcolo teorico
RESA: (50 µm secchi)	teorica: -- m ² /Kg	Dato non disponibile
VOC gr/l (Dir. 2010/75/CE)	20,00 gr/l	Dato riferito al decorvivo trasparente (può variare in base alla tinta)
COLORI DISPONIBILI	Riferimenti in tinte RAL. Tinte della cartella DECORVIV vivcolor. Tinte a campione.	
RAPPORTO DI CATALISI	Il prodotto non ha bisogno di catalizzatori specifici.	
NATURA DEL PRODOTTO	Alchidica	

MODALITA' DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Prodotto pronto uso.
SRUZZO	Prodotto pronto uso.
INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	30 minuti
FUORI TATTO	1 ora
IN PROFONDITÀ	8 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	12 ore



SCHEMA TECNICA
9FG1W
IDROPRINT

Data creazione 28/09/18
Rev. 1

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il legno da trattare deve essere privo di polvere e asciutto, le superfici nuove possono essere carteggiate al fine di assicurare un miglior effetto estetico mentre le superfici vecchie devono essere completamente esenti da residui di vernici precedentemente applicate. IDROPRINT può essere applicato a spruzzo, pennello e rullo in almeno due mani, intervallate tra loro da almeno 4/6 h.
CONDIZIONI AMBIENTALI
È consigliata l'applicazione in ambienti con T° da 10 a 30°C e umidità relativa inferiore al 75%.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere agevolmente puliti con ns. DIL. NITRO ANTINEBBIA.
STOCCAGGIO
Stoccare in luogo fresco e asciutto al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari e nella latta ben sigillata, IDROPRINT risulta stabile almeno 12 mesi. Il prodotto TEME IL GELO.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.