

INFORMAZIONI GENERALI		
Rivestimento protettivo plastico a rapida essiccazione riverniciabile per fasce laterali e sottoscocca. Offre buona resistenza all'attacco degli agenti salini, pietrisco e fango.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1.1 ± 0,1 Kg/lt	
VISCOSITÀ	Tixotropico	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	48 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
RESA: (50 m secchi)	500 g/m ²	Calcolo teorico
<i>La resa effettivamente riscontrata può variare sensibilmente in funzione della porosità del supporto e del sistema applicativo impiegato</i>		
COLORI DISPONIBILI	Bianco, nero, grigio.	
CATALISI	Questo prodotto non necessita di catalisi	
NATURA DEL LEGANTE	Resine gliceroftaliche	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
SPRUZZO	Applicabile a spruzzo o con apposita pistola antirombo
<i>Spessore consigliato 0.5-1 mm</i>	
INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	10-15 min
FUORI TATTO	1 ora
IN PROFONDITÀ	10-12 ore
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato. Uno spessore elevato può compromettere l'essiccazione in profondità. Anche la temperatura può influire sensibilmente sull'essiccazione in particolar modo sull'evaporazione dei solventi. La temperatura del substrato deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.	

RIVERNICIATURA
Il prodotto non è idoneo alla sovraverniciatura una volta applicato.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il prodotto va applicato su un idoneo primer anticorrosivo. Le superfici, in ogni caso, devono presentarsi asciutte, pulite e prive di qualsiasi untuosità
CONDIZIONI AMBIENTALI
La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA

1IG4

UNDERBODY E92



Data creazione 13/03/2020
Rev. 0

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.