



SCHEMA TECNICA
9NG1-2
VERNICE PELABILE

Data creazione 05/08/15
Rev. 1

INFORMAZIONI GENERALI		
<p>Pittura asportabile a strappo per il rivestimento temporaneo di macchine e manufatti in genere (vetro, zone cromate, superfici metalliche non porose) da preservare durante periodi di inoperosità o durante la spedizione specie nei lunghi viaggi via mare in coperta. Questo prodotto deve essere applicato esclusivamente su superfici inerti, non porose e inalterabili dal contatto con solventi aggressivi: tutte le superfici che non soddisfano questi requisiti (es. guarnizioni in gomma, parti verniciate o substrati porosi) devono essere protette con altre modalità. Quando il manufatto sul quale è stata applicata la vernice asportabile a strappo deve essere impiegato, il rivestimento può essere agevolmente rimosso in modo simile ad una buccia d'arancio. Il film risulta asportabile generalmente anche ove riverniciato con svariati tipi di pitture all'acqua e al solvente*.</p> <p><i>*si consiglia di verificare la compatibilità con il ciclo impiegato.</i></p>		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1 ± 0,1 Kg/L	
VISCOSITÀ	60" ± 5" (F4)	Tazza Ford
CONTENUTO IN SOLIDI	30 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
RESA: (50 µm secchi)	300 g/m ²	Calcolo teorico
VOC gr/l (Dir. 2010/75/CE)		Vedi SDS
TINTE DISPONIBILI	Incolore, blu/trasparente, bianco semitrasparente	
CATALISI	Questo prodotto non necessita di catalisi	
NATURA DEL LEGANTE	Copolimero cloroacetovinilico	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA			
MODALITÀ DI APPLICAZIONE			
PENNELLO, RULLO	Dil. 0-10% con DILUENTE NITROANTINEBBIA		
SPRUZZO	Diluizione 0-10%	DILUENTE	NITRO ANTINEBBIA.
	Pressione ugello: 1.2 atm		
SPESSORI CONSIGLIATI	70-80 µm secchi		

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI	
Le superfici devono essere sgrassate accuratamente e prive di impurità	
CONDIZIONI AMBIENTALI	
La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.	
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.	

Vivcolor s.r.l.



SCHEDA TECNICA
9NG1-2
VERNICE PELABILE

Data creazione 05/08/15
Rev. 1

STOCCAGGIO

In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.