



CARATTERISTICHE GENERALI		
<p>Fondo bicomponente micaceo epossipoliamicidico inibitore di corrosione per superfici ferrose, adatto come primer per superfici metalliche difficili (lamiera zincata, alluminio, leghe leggere ecc.) e per il trattamento di superfici cementizie.</p> <p>E' indicato per esposizioni in atmosfere corrosive, per l'utilizzo nell'industria chimica, in quella petrolifera, nei settori alimentari, nell'industria navale, nell'edilizia e nella carrozzeria industriale, in combinazione a finiture epossidiche, poliuretatiche, rapida essiccazione ecc. a seconda delle esigenze estetiche e/o di resistenza nel tempo del ciclo combinato.</p>		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1.75 ± 0,1 Kg/L	1.45 ± 0.1 Kg/L (A+B)
VISCOSITÀ	Tixotropico	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	76 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico (A+B)
RESA: (50 µm secchi)	8.5 m <sup>2</sup> /Kg	Calcolo teorico
RAPPORTO DI CATALISI	In peso: 100 (5BG4) + 20 (HDR5N020)	
TINTE DISPONIBILI	Grigio ossido	
NATURA DEL PRODOTTO	Resina epossidica	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
RESISTENZE	
AGENTI ATMOSFERICI	Buono
ATMOSFERA INDUSTRIALE NORMALE	Ottimo
ATMOSFERA INDUSTRIALE PESANTE	Ottimo
ATMOSFERA MARINA	Buono
AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ	Buono
IMMERSIONE ALTERNATA IN ACQUA	Ottimo
IMMERSIONE CONTINUA IN ACQUA	Buono
ACIDI ORGANICI	Medio
ACIDI INORGANICI	Molto Buono
ALCALI	Molto Buono
ALIFATICI	Molto Buono
AROMATICI	Buono
ALCOLI	Buono
SALI ACIDI	Ottimo
SALI ALCALINI	Ottimo
OLI E GRASSI	Molto Buono
PIEGATURA 4 mm (ISO 1519/89)	OK
QUADRETTATURA (DIN 53131 - UNI 630) (0=100% adeso; 5= 0% adeso)	0
TEMPERATURA	VIVEPOX FONDO MIO TIXO è in grado di resistere a temperature continue comprese tra -50 a +90 °C, per temperature inferiore a -50 o superiori a +90 °C, non



## SCHEDA TECNICA

5DG4.70101

VIVEPOX FONDO MIO TIXO

Data creazione 02/03/2020  
Rev. 0

	è garantita la funzionalità del rivestimento. Il prodotto è in grado di resistere anche a picchi di 120-130°C per 5-10 minuti.
<b>RESISTENZA ALLA CORROSIONE (ASTM B 117)</b>	
Spessore film secco: 85 micron - invecchiamento 10 gg. a 25°C Dopo 400 ore blistering assente, la corrosione non si allontana di 2 mm dall'incisione.	
<b>MODALITÀ DI APPLICAZIONE</b>	
PENNELLO, RULLO	Diluizione 5/10% con DILUENTE EPOSSIDICO
SPRUZZO	Diluizione 15-25% DILUENTE NITROANTINEBBIA Pressione ugello: 3-4 atm Diametro ugello: 1.8 mm
SPRUZZO AIRLESS	Diluizione 5% con DILUENTE EPOSSIDICO Pressione all'ugello: 150 atm Dimensione ugello: 0.025-0.030" Angolo spruzzo: 40 -80°
POT LIFE	4 Ore (temperature elevate possono ridurre anche sensibilmente il tempo utile per l'impiego)
<b>INDURIMENTO</b>	
FUORI POLVERE	40 min
IN PROFONDITÀ	24 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	15 giorni
Temperature particolarmente rigide o ambienti con elevata umidità relativa possono rallentare o modificare le caratteristiche del sistema, il quale risente durante la fase della verniciatura delle condizioni atmosferiche, consigliata è quindi l'applicazione e l'essiccazione iniziale in ambienti con temperatura maggiore di 10-15 °C e umidità relativa max. 75 %.	
<b>RIVERNICIATURA</b>	
Sopraverniciabile dopo 8 h ed entro 48 h (senza carteggiatura, dopo le 48 h sarà necessario rendere scabre le superfici mediante un leggero irruvidimento meccanico).	
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	
A temperature superiori a 25-30°C è opportuno utilizzare un apposito diluente ritardante o una maggior quantità del diluente utilizzato solitamente, onde evitare la formazione di puntature e bollicine (punte a spillo) sul velo di vernice. Pioggia leggera, elevata umidità o formazione di condensa durante le 16 ore seguenti l'applicazione (20°C) possono corrompere in maniera irreversibile la formazione del film. La temperatura deve essere superiore al punto di rugiada di almeno 3 gradi.	
<b>PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI</b>	
Il supporto da verniciare deve essere preferibilmente sabbiato. Il prodotto è SURFACE TOLLERANT; le superfici, prima di essere verniciate, devono essere accuratamente condizionate eliminando completamente scaglie di laminazione e vecchie pitture in fase di distacco o non adatte alla sovraverniciatura con questo prodotto. In questi casi, oltre ad eventuale pulizia meccanica, occorre provvedere ad un accurato sgrassaggio con appositi solventi organici o idropulitrice a caldo.	

# Vivcolor s.r.l.



SCHEMA TECNICA

5DG4.70101

VIVEPOX FONDO MIO TIXO

Data creazione 02/03/2020  
Rev. 0

## **PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.

## **STOCCAGGIO**

In luogo fresco e asciutto, al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari e nella latta ben sigillata, VIVEPOX FONDO risulta stabile almeno 12 mesi, il CATALIZZATORE almeno 6 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.