



SCHEMA TECNICA

5BG4K

VIVEPOX FONDO RUSTLINKER

Data creazione 13/01/20
Rev. 0

CARATTERISTICHE GENERALI		
<p>Fondo bicomponente epossipoliammidico appositamente formulato per l'applicazione su supporti ferrosi ossidati. Per la sua peculiare attitudine a proteggere i supporti ossidati è particolarmente indicato per l'applicazione su questi supporti per esposizioni in atmosfere corrosive, per l'utilizzo nell'industria chimica, in quella petrolifera, nei settori alimentari, nell'industria navale, nell'edilizia e nella carrozzeria industriale, in combinazione a finiture epossidiche, poliuretatiche, rapida essiccazione ecc. trovando impiego soprattutto nella manutenzione in sito.</p>		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1.55 ± 0,1 Kg/L	1.45 ± 0.1 Kg/L (A+B)
VISCOSITÀ	R4 9500 cP a T. 20°C	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	72 ± 1% (in peso) 62 ± 1% (in volume)	Calcolo teorico (A+B)
RESA: (50 µm secchi)	8.5 m ² /Kg	Calcolo teorico
RAPPORTO DI CATALISI	In peso: 100 (5BG4) + 20 (HDR5N020) In volume: 100 (5BG4) + 30 (HDR5N020)	
TINTE DIPONIBILI	Grigio ossido, grigio RAL 7035, rosso ossido, a campione	
NATURA DEL PRODOTTO	Resina epossidica	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
<i>RESISTENZE</i>	
AGENTI ATMOSFERICI	Buono
ATMOSFERA INDUSTRIALE NORMALE	Ottimo
ATMOSFERA INDUSTRIALE PESANTE	Ottimo
ATMOSFERA MARINA	Buono
AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ	Buono
IMMERSIONE ALTERNATA IN ACQUA	Ottimo
IMMERSIONE CONTINUA IN ACQUA	Buono
ACIDI ORGANICI	Medio
ACIDI INORGANICI	Molto Buono
ALCALI	Molto Buono
ALIFATICI	Molto Buono
AROMATICI	Buono
ALCOLI	Buono
SALI ACIDI	Ottimo
SALI ALCALINI	Ottimo
OLI E GRASSI	Molto Buono
PIEGATURA 4 mm (ISO 1519/89)	OK
QUADRETTATURA (DIN 53131 - UNI 630) (0=100% adesio; 5= 0% adesio)	0



SCHEMA TECNICA

5BG4K

VIVEPOX FONDO RUSTLINKER

Data creazione 13/01/20
Rev. 0

TEMPERATURA	VIVEPOX FONDO è in grado di resistere a temperature continue comprese tra -50 a +90 °C, per temperature inferiore a -50 o superiori a +90 °C, non è garantita la funzionalità del rivestimento. Il prodotto è in grado di resistere anche a picchi di 120-130°C per 5-10 minuti.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE (ASTM B 117)	
Spessore film secco: 85 micron - invecchiamento 10 gg. a 25°C Dopo 400 ore blistering assente, la corrosione non si allontana di 2 mm dall'incisione.	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Diluizione 5/10% con DILUENTE EPOSSIDICO
SPRUZZO	Diluizione 10-20% DILUENTE NITRO ANTINEBBIA Pressione ugello: 3-4 atm Diametro ugello: 1.8 mm
SPRUZZO AIRLESS	Diluizione 5% con DILUENTE EPOSSIDICO Pressione all'ugello: 150 atm Dimensione ugello: 0.025-0.030" Angolo spruzzo: 40 -80°
POT LIFE	4 Ore (temperature elevate possono ridurre anche sensibilmente il tempo utile per l'impiego)
INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	40 min
IN PROFONDITÀ	24 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	15 giorni
Temperature particolarmente rigide o ambienti con elevata umidità relativa possono rallentare o modificare le caratteristiche del sistema, il quale risente durante la fase della verniciatura delle condizioni atmosferiche, consigliata è quindi l'applicazione e l'essiccazione iniziale in ambienti con temperatura maggiore di 10-15 °C e umidità relativa max. 75 %.	
RIVERNICIATURA	
Sopraverniciabile dopo 8 h ed entro 48 h (senza carteggiatura, dopo le 48 h sarà necessario rendere scabre le superfici mediante un leggero irruvidimento meccanico).	
CONDIZIONI AMBIENTALI	
A temperature superiori a 25-30°C è opportuno utilizzare un apposito diluente ritardante o una maggior quantità del diluente utilizzato solitamente, onde evitare la formazione di puntature e bollicine (punte a spillo) sul velo di vernice. Pioggia leggera, elevata umidità o formazione di condensa durante le 16 ore seguenti l'applicazione (20°C) possono corrompere in maniera irreversibile la formazione del film. La temperatura deve essere superiore al punto di rugiada di almeno 3 gradi.	



SCHEMA TECNICA

5BG4K

VIVEPOX FONDO RUSTLINKER

Data creazione 13/01/20
Rev. 0

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il supporto ferroso ossidato da verniciare deve essere preventivamente spazzolato per eliminare la ruggine non ben ancorata ed in seguito sgrassato. In caso di presenza di verniciature preesistenti, assicurarsi che queste siano sopravverniciabili con VIVEPOX FONDO RUSTLINKER (anche mediante prove di saggiatura), provvedere alla eliminazione delle parti di vernice non ben ancorate al pezzo (mediante trattamenti meccanici) e poi proseguire con la verniciatura.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.

STOCCAGGIO

In luogo fresco e asciutto, al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari e nella latta ben sigillata, VIVEPOX FONDO risulta stabile almeno 12 mesi, il CATALIZZATORE almeno 6 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.