Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA

SMALTI AD EFFETTO FOTOLUMINESCENTE

Data creazione 13/09/21
Rev. 0

CARATTERISTICHE GENERALI	
Vivcolor mette a disposizione dei suoi clienti una variante fotoluminescente per ogni tipo di convertitore presente a listino. Queste pitture vengono spesso utilizzate nel campo della sicurezza industriale e stradale ma sono anche adatte alla verniciatura di oggettistica in generale.	
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA	
COLORI DISPONIBILI	Blu, Giallo.
RAPPORTO DI CATALISI	Seguire il rapporto di catalisi già presente nelle schede tecniche del veicolo utilizzato.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
SPRUZZO	Seguire le modalità di diluizione già presenti nelle schede tecniche del veicolo utilizzato.
BOMBOLETTA	**Solo per vernici monocomponenti.**

STRATI CONSIGLIATI
Due/tre mani incrociate. Per accentuare l'intensità di tono, procedere con altre mani di prodotto rispettando i tempi di attesa tra una mano e la successiva.

INDURIMENTO
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato. Uno spessore elevato può compromettere l'essiccazione in profondità. Anche la temperatura può influire sensibilmente sulla temperatura in particolar modo sull' evaporazione dei solventi. La temperatura del substrato deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il supporto deve essere trattato con un apposito fondo aggrappante in base al tipo da applicare e deve essere rigorosamente di color bianco per esaltare il tono della finitura. Per applicazioni su Fe, Fe zincato ed Alluminio consigliamo i ns fondi di tipo epossidico **5BG4.B0001** ed acrilico **2BG4.R9018**. Per supporti di plastica, vista la vasta gamma presente nel mercato, consigliamo sempre una prova preventiva di adesione. I prodotti da noi consigliati sono: Acriviv primer **2TG1.00ACP**, Vivgrip **2TG1.2650**

Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA

SMALTI AD EFFETTO FOTOLUMINESCENTE

Data creazione 13/09/21
Rev. 0

(particolarmente consigliato per PP) e lo stesso fondo acrilico già menzionato.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.