



SCHEMA TECNICA

9FI1W

IDROPRINT

Data creazione 28/09/18
 Data aggiorn. 13/03/23
 Rev. 2

CARATTERISTICHE GENERALI		
Impregnante protettivo per legno all'acqua caratterizzato da elevate proprietà di bagnabilità del legno. Ne valorizza l'aspetto, esaltando le naturali venature senza provocare fenomeni di chiazzature, offrendo una protezione prolungata nel tempo.		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,05 Kg/L 1,25 ± 0,05 Kg/L	Trasparente Bianco
VISCOSITÀ	R2 200 cP a 20°C R3 400 cP a 20°C	Trasparente Bianco
CONTENUTO IN SOLIDI	7 ± 2% (in peso) 38 ± 2% (in peso)	Trasparente Bianco
RESA: (50 µm secchi)	12-13 m ² /Kg	Dato non disponibile
COLORI DISPONIBILI	Riferimento tinte cartella WATERWOOD	
RAPPORTO DI CATALISI	Il prodotto non ha bisogno di catalizzatori specifici.	
NATURA DEL PRODOTTO	Acrilico	

MODALITA' DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Prodotto pronto uso.
SRUZZO	Prodotto pronto uso.

ESSICCAZIONE	
FUORI POLVERE	15 minuti
FUORI TATTO	40 minuti
IN PROFONDIT	8 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	12 ore

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il legno da trattare deve essere privo di polvere e asciutto, le superfici nuove possono essere carteggiate al fine di assicurare un miglior effetto estetico mentre le superfici vecchie devono essere completamente esenti da residui di vernici precedentemente applicate. IDROPRINT può essere applicato a spruzzo, pennello e rullo in almeno due mani, intervallate tra loro da almeno 4/6 h.
CONDIZIONI AMBIENTALI
È consigliata l'applicazione in ambienti con T° da 10 a 30°C e umidità relativa inferiore al 75%.

Vivcolor s.r.l.



SCHEDA TECNICA
9FI1W
IDROPRINT

Data creazione 28/09/18
Data aggiorn. 13/03/23
Rev. 2

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi possono essere agevolmente puliti con ACQUA DEMINERALIZZATA

STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco e asciutto al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari e nella latta ben sigillata. Nelle precedenti condizioni IDROPRINT risulta stabile almeno 12 mesi. Il prodotto **TEME IL GELO.**

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.