



Data creazione 17/04/25
Rev. 0

INFORMAZIONI GENERALI

Pittura murale antimuffa, con ottimo bianco, alta traspirabilità, buon poter mascherante e facile applicazione. Ideale per finiture interne di qualità, contenente principi attivi antifungini ed è conforme alla norma UNI EN 15457. A basse emissioni.

CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO

		NOTE
RESA: (50 µm secchi)	9-11 m ² /L per mano	Calcolo teorico
COLORI DISPONIBILI	Bianco	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO	Dil. 30-40% con ACQUA DEMINERALIZZATA
-----------------	---------------------------------------

PER LE APPLICAZIONI A SPRUZZO IL PRODOTTO DEVE ESSERE FILTRATO

PARETI NUOVE	Spazzolare asportando eventuali polveri ed impurezze. Su supporti ad elevato potere assorbente usare preventivamente una mano di VIVFIX . Procedere con l'applicazione di 2 o più mani di idropittura, rispettando i tempi di applicazione.
PARETI VECCHIE	Asportare eventuali pitture in fase di distacco, poi stuccare e carteggiare. Su supporti ad elevato potere assorbente usare preventivamente una mano di VIVFIX . Procedere con l'applicazione tenendo la prima mano di pittura leggermente (5%) più diluita.

ESSICCAZIONE

FUORI POLVERE	Non disponibile
FUORI TATTO	30 min
IN PROFONDITÀ	24 ore

I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato.



Data creazione 17/04/25
Rev. 0

RVERNICIATURA

Il prodotto è sovraverniciabile dopo 4 ore

CONDIZIONI AMBIENTALI

La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con ACQUA DEMINERALIZZATA.

STOCCAGGIO

In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto è stabile per almeno 12 mesi. La temperatura di conservazione deve essere compresa trai 5°C e 35°C

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.