Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA
VIV.GUALL
VERNICE ALLUMINIO PER GUAINE A SOLOVENTE

Data creazione 10/09/25
Rev. 0

INFORMAZIONI GENERALI		
VIV.GUALL è una vernice protettiva a base solvente, formulata con resine elastiche e pigmento alluminio a effetto riflettente. È progettata per proteggere e rinnovare guaine bituminose e superfici metalliche esposte agli agenti atmosferici. L'alluminio presente nella formula conferisce un aspetto estetico brillante e riflettente, riducendo la temperatura superficiale dei supporti. Grazie alla sua elevata capacità di riflettere i raggi solari, riduce il surriscaldamento delle coperture, svolge una funzione impermeabilizzante, possiede proprietà termoisolanti e dona un aspetto decorativo metallico. La finitura ottenuta è resistente e calpestabile, rendendo il prodotto idoneo anche per superfici soggette a manutenzione periodica.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1.2 ± 0,1 Kg/L	
VISCOSITÁ	R3 200 cP a 20°C	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	40 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
RESA (50 µm secchi)	7 m²/Kg 8-9 m²/L	Calcolo teorico
BRILLANTEZZA	55-60 Gloss	Glossmetro 60°
TINTE DISPONIBILI	Alluminio	
CATALISI	Questo prodotto non necessita di catalisi	
NATURA DEL LEGANTE	Resina alchidica	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
RESISTENZE	
AGENTI ATMOSFERICI	Buono
ATMOSFERA INDUSTRIALE NORMALE	Buono
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO	Pronto uso
RULLO	Pronto uso
SPRUZZO	Diluizione 0-5% DILUENTE SINTETICO TH7.041. Pressione ugello: 3 bar Diametro ugello: 1.5 mm
Si raccomanda l'applicazione in due mani, incrociando la direzione per garantire una copertura uniforme.	
ESSICCAZIONE	
FUORI POLVERE	10 min
FUORI TATTO	1 ora
IN PROFONDITÀ	24 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	7 giorni
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato.	

Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA
VIV.GUALL
VERNICE ALLUMINIO PER GUAINE A SOLOVENTE

Data creazione 10/09/25
Rev. 0

RIVERNICIATURA
Bagnato su bagnato con se stesso.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di oli, grassi, polveri o parti incoerenti. In caso di supporti metallici arrugginiti, effettuare una spazzolatura accurata e applicare preventivamente un convertitore di ruggine. Per guaine bituminose deteriorate, rimuovere parti friabili e assicurarsi che siano ben aderenti al supporto.
CONDIZIONI AMBIENTALI
Applicare solo in condizioni ambientali favorevoli, con temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia imminente o su superfici bagnate. Non applicare su supporti surriscaldati dal sole diretto, poiché ciò potrebbe compromettere l'adesione e la formazione del film protettivo. La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto si mostra stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.