



## SCHEDA TECNICA

VIVCAST

VIVCAST

Data creazione

13/01/26

Rev.

0

### CARATTERISTICHE GENERALI

Questo formulato epossidico bicomponente, privo di solventi e caratterizzato da un bassissimo indice di ingiallimento, è progettato per garantire superfici dall'elevata brillantezza e dalla trasparenza cristallina. Grazie alla sua specifica viscosità, il prodotto consente di realizzare colate con spessori compresi tra 2 e 5 cm in un'unica applicazione, assicurando un indurimento omogeneo privo di ritiri dimensionali e un'ottimale disareazione naturale delle bolle d'aria. Tali proprietà lo rendono la soluzione ideale per l'inglobamento di oggetti e per la creazione di elementi d'arredo di alto design che richiedano spessori importanti.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

		NOTE
PESO SPECIFICO	1,1 ± 0,1 Kg/L	
VISCOSITÀ	R4 12000 cP a 20°C	Metodo Brookfield
RESA (1mm secchi)	1 m <sup>2</sup> /Kg	Teorica
CONTENUTO IN SOLIDI	100 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico A+B
COLORI DISPONIBILI	Trasparente	
RAPPORTO DI CATALISI	50% con HDR5.T001 (in peso)	

### CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA

#### RESISTENZE

AGENTI ATMOSFERICI	Medio
ATMOSFERA INDUSTRIALE NORMALE	Ottimo
ATMOSFERA INDUSTRIALE PESANTE	Ottimo
ATMOSFERA MARINA	Medio
AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITA'	Medio
IMMERSIONE ALTERNATA IN ACQUA	Ottimo
IMMERSIONE CONTINUA IN ACQUA	Medio
ACIDI ORGANICI	Medio
ACIDI INORGANICI E ALCALI	Buono
ALIFATICI	Molto Buono
AROMATICI	Medio
ALCOLI	Buono
SALI ACIDI	Molto Buono
SALI ALCALINI	Molto Buono
OLII E GRASSI	Buono



## SCHEDA TECNICA

VIVCAST

VIVCAST

Data creazione  
Rev.

13/01/26  
0

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
COLATA	Prima di iniziare, assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, come misurini, bastoncini per mescolare e guanti protettivi. Versa la quantità corretta di resina epoxidica e indurente in un contenitore e mescola accuratamente per almeno 3-4 minuti. Successivamente, versa la resina sulla superficie da rivestire e distribuiscila uniformemente con un pennello o una spatola
INDURIMENTO	
IN PROFONDITÀ	24 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	7-10 giorni
POT LIFE	1 ora 20°C

<b>RIVENICIATURA</b> Il prodotto non è adatto alla sovraverniciatura una volta applicato
<b>PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI</b> Eliminando ogni traccia di grasso, olio o polvere attraverso l'uso di solventi specifici come l'acetone o l'alcol isopropilico ad alta concentrazione. Una volta che la superficie appare perfettamente pulita e asciutta, si procede con la levigatura meccanica che serve a creare la rugosità necessaria per l'aggrappaggio chimico. Per i materiali grezzi come il legno si consiglia una carta abrasiva di grana media tra 80 e 120, mentre per superfici già lisce o per sovrapposizioni su resina esistente è preferibile una grana più fine intorno a 240, avendo cura di aspirare meticolosamente ogni residuo di polvere al termine dell'operazione. Se il supporto è poroso, come accade spesso con il legno o il cemento, è necessario applicare preventivamente uno strato sottile di resina con funzione di primer per sigillare le porosità e prevenire la fuoriuscita di bolle d'aria durante la colata principale.
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b> Problemi di essiccazione possono sorgere in ambienti con temperatura minore di 7 °C e umidità relativa maggiore dell'85 %; l'applicazione deve essere comunque eseguita ad una temp. almeno 3°C sopra il punto di rugiada, in atmosfera non piovosa o nebbiosa e su supporto asciutto e pulito.
<b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b> Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
<b>STOCCAGGIO</b>

<b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b> Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
<b>STOCCAGGIO</b>

# Vivcolor s.r.l.

SCHEDA TECNICA

VIVCAST

VIVCAST



Data creazione 13/01/26  
Rev. 0

In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi. Il suo catalizzatore, nelle stesse condizioni della parte A, almeno 6.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.